

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	AP-214-AD	Composition/混率/成分	C70% N30%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	105g/sqm
/密度&番手/ 密度&纱支	60S*70D 170*114	Organization/組織/规格	POPLIN/平織/平纹
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5210310000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果				
		# 22	# 09	# 88		
Light/耐光	JIS L 0842					
Washing/洗いの洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色				
		staining/汚染/沾色	cotton/棉			
			nylon/ナイロン/尼龙			
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色				
		staining/汚染/沾色	cotton/棉			
			nylon/ナイロン/尼龙			
		Alkaline アルカリ /碱性	color change/変色			
staining/汚染/沾色	cotton/棉					
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦				
		Wet/湿摩擦				
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色				
		staining	cotton/棉			
			nylon/ナイロン/尼龙			
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性				
		alkali/アルカリ/碱性				
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向				
		weft/ヨコ/纬向				
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/経向				
		weft/ヨコ/纬向				
JIS L 1096 J-1 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向	-0.3				
	weft/ヨコ/纬向	0.5				
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向		5.84		
		weft/ヨコ/纬向		16.8		
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向				
		weft/ヨコ/纬向				
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030					

WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original		5.5.5		
		after 3times washing		4.4.4		
		after 10times washing	3.3.3			
		after 20times washing	2.2.2			
		after 3times dry cleaning		3.3.3		
		after 10times dry cleaning	4.4.3			
		after 20times dry cleaning	3.3.3			

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

NO NOT DRY CLEAN/ドライクリーニング不可 /不可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

引き裂きが良くありません。十分にご理解、縫製仕様に注意しご利用願います。過剰な力が加わると破れる恐れがありますので、取扱いにはご注意ください。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

撕裂强度不是很好，请了解的同时缝制方法也要注意。如果用力拉扯的话可能会破裂，请注意处理。不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候，一定要注意。随着时间的流逝，防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

The tear strength and color fastness are not good. Please understand and pay attention to the sewing method.

It may break if you pull it hard, please pay attention!

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet, dry quickly after washing. Because it is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, please pay attention!

It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.

When the water-repellence function drops over the years, it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.