

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	DN-258	Composition/混率/成分	N100%
Cutable With/有効幅	135cm	Weight/目付/克重	135g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	70D/2*70D 127*101	Organization/組織/規格	poplin
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5407420000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果								
		#11	#13	#24	#28	#89	#99			
Light/耐光	JIS L 0842	4	4	4	4	4	over 4			
Washing/洗いの洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4	4	4-5	4	4	4		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	
			nylon/尼龙	4-5	4	4-5	4-5	3-4	2-3	
	liquid/液体	4	3	3-4	3	1	1-2			
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4		
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4	
nylon/尼龙	4-5		4-5	4-5	4-5	3-4	3-4			
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		Wet/湿摩擦	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性								
		alkali/アルカリ/碱性								
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 line	warp/タテ/経向								
		weft/ヨコ/緯向								
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/経向								
		weft/ヨコ/緯向								
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/経向			39.0					
		weft/ヨコ/緯向			29.0					
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向			0.7					
		weft/ヨコ/緯向			0.7					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030					N100%				
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original						4.4.4		
		after 3times washing						4.4.4		
		after 3times dry cleaning						2.2.2		

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可



