

# TEST REPORT/試験報告書

**GRANTEX**  
F A B R I C

Article No./品番/货号	CD-252	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	380g/sqm
/密度&番手/密度&紗	7+7*8 88*34	Organization/組織	CANVAS
HS CODE/海关编码	5209310093		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果					
		1 99	2 29	3 88	4 14		
Light/耐光	JIS L 0842	higer than grade 4	4	4	4		
Washing/洗いの洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4		
		staining/汚染/沾色	cotton/綿	3-4	4	4	
			nylon/ナイロン/尼龙	4	4	4	
			liquid/液体	2-3	3-4	2-3	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5		
		liquid/液体	4	2-3	4		
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5		
			4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/綿	3-4	4	4	
			nylon/ナイロン/尼龙	3-4	4	4	
		Acid /酸性	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5
					4-5	4-5	4-5
Alkaline アルカリ /碱性	JIS L 0848	staining/汚染/沾色	cotton/綿	3-4	4		
			nylon/ナイロン/尼龙	4	4		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	3-4	3		
		Wet/湿摩擦	3-4	2-3	2-3		
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色					
		staining	cotton/綿				
			nylon/ナイロン/尼龙				
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性	4	4	4		
		alkali/アルカリ/碱性	4	4	4		
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 tumble	warp/タテ/経向			-1.3		
		wef/ヨコ/纬向			0.7		
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向			1.3		
		wef/ヨコ/纬向			0.0		
Slippage Strength(mm)	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向			0.9		
		wef/ヨコ/纬向			0.9		
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向			37.1N OVER		
		wef/ヨコ/纬向			30.3N		
Fiber Composition	JIS L 1030				cotton 100		

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
NO BLEACH/漂白不可
長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。
请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。
Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.