

# TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	SB-514	Composition/混率/成份	C98% SP2%
Cutable With/有効幅	116cm	Weight/目付/克重	260g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	30×30+40D 208×85	Organization/組織/规格	dobby
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52092900		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		99						
Light/耐光	JIS L 0842	4						
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5				
			nylon/尼龙	4-5				
		liquid/液体	4-5					
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	4-5					
		liquid/液体	4-5					
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5				
			nylon/尼龙	4-5				
		Acid /酸性 Alkaline アルカリ /碱性	color change/変色	5				
staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5					
			nylon/尼龙	4-5				
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5					
		Wet/湿摩擦	3					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性	4-5					
		alkali/アルカリ/碱性	4-5					
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 method	warp/タテ/经向	0.0					
		weft/ヨコ/纬向	-0.2					
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向						
		weft/ヨコ/纬向						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/经向	28.1					
		weft/ヨコ/纬向	33.1					
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向	0.9					
		weft/ヨコ/纬向	0.9					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030		C98% Pu2%					
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original	5-5-5					
		after 3times washing	5-5-5					
		after 3times dry cleaning	2-2-2					

**Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:**

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸泡在水里以及潮湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物潮湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。穿着时请注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.