

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	CR-503	Composition/混率/成分	C75% P25%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	178g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/ 密度&纱支	CM20*F150D 100*64	Organization/組織/规格	RIPSTOP
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52103900		

Test Iteams/試験項目			Classification/区分	Test Result/試験結果						
				#99						
Light/耐光		JIS L 0842			3-4					
Washing/洗い/洗滌		JIS L 0844 A-2	color change/変色		5					
			staining/汚染/沾色	C/N 棉/尼龙	4-5/4-5					
Dry Cleaning ドライ/干洗		JIS L 0860 B-1	color change/変色		5					
			staining/汚染/沾色		4-5					
			SS/液体		4-5					
Perspiration/汗	Acid /酸性	JIS L 0848	color change/変色		4-5					
			staining/汚染/沾色	C/N 棉/尼龙	4-5/4					
	Alkaline アルカリ /碱性			color change/変色		5				
			staining/汚染/沾色	C/N 棉/尼龙	4-5/4-5					
Rubbing/摩擦		JIS L 0849 TYPE2		Dry/乾摩擦/干摩擦		4-5				
			Wet/湿摩擦		2-3					
Perspiration & Light 汗耐光		JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性		4-5					
			alkali/アルカリ/碱性		4-5					
Perspiration & Light 汗耐光		ATTS method	acid/酸性		4-5					
			alkali/アルカリ/碱性		4-5					
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率		JIS L 1930 C4N method	warp/タテ/经向		-1.3					
			weft/ヨコ/纬向		-0.3					
		JIS L 1096 J-2	warp/タテ/经向		-0.3					
			weft/ヨコ/纬向		0.0					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度		JIS L1096 pendulum	warp/タテ/经向		25.2					
			weft/ヨコ/纬向		47.1					
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱		JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向		1.0					
			weft/ヨコ/纬向		1.1					
Fiber Composition 混率/成份		JIS L 1030			C73.5% Pe26.5%					
WATER REPELLENCY		JIS L 1092	original		5.5.5					
			after 3times washing		5.5.5					
			after 3times dry cleaning		2.5-2.5-2.5					
Density @2.54cm		JIS L 1096 A method	warp/タテ/经向		104.6					
			weft/ヨコ/纬向		65.6					
Apparent yarn count (S)		JIS L 1096 A method	warp/タテ/经向		20.8+ 20.2//2					
			weft/ヨコ/纬向		154.0+ 158.2*2					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ポリエステル素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。因为是聚酯纤维素材，使用熨斗和烫芯衬的时候，一定要注意。

Pls avoid soaking for a long time,and dry it right after washing. To avoid staining,pls wash separately.In addition,staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.In addition,it will appear fabric shrinkage when ironing and sticking lining during sewing because of the polyester characteristic,pls pay attention.