

# TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	DC-257	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	140cm	Weight/目付/克重	112g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	60*60 149*108	Organization/組織/规格	poplin
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5208420010		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		#11	#24	#88	#99				
Light/耐光	JIS L 0842	3	3	3-4	3				
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5			
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4	4-5	4-5		
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5		
		liquid/液体	4	3-4	4	4			
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5			
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5			
		liquid/液体	4	4-5	4-5	4			
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5			
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5		
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5		
				color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5		
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	3	3-4			
		Wet/湿摩擦	4	4	3	3-4			
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性	4	3-4	4	4-5			
		alkali/アルカリ/碱性	3-4	3-4	4	4-5			
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 line	warp/タテ/经向	-0.3						
		weft/ヨコ/纬向	-0.5						
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/经向	0.0						
		weft/ヨコ/纬向	0.0						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/经向	6.27						
		weft/ヨコ/纬向	5.43						
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向	1.2						
		weft/ヨコ/纬向	1.5						
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030	C10 0%							
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original							
		after 3times washing							
		after 3times dry cleaning							

## Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙

NO BLEACH/漂白不可