

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	FT-75	Composition/混率/成分	C 100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	129g/sqm
/密度&番手/ 密度&纱织	60*60+32 128*106	Organization/組織	tusser
HS CODE/海关编码	5208390090		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果					
		1 09	2 22	3 88	4 99		
Light/耐光	JIS L 0842	4	3-4	4	4		
Washing/洗い/洗涤	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	3-4	4-5	4	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	5	4-5	4-5	4-5
			silk /シルク/絹	5	5	4-5	4-5
		liquid/液体					
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体					
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	5	4-5	4-5	4-5
			silk /シルク/絹	5	-5	4-5	4-5
				color change/変色	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	5	4-5	4	4-5
			silk /シルク/絹	5	4	4-5	4-5
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4	4-5	
		Wet/湿摩擦	4	3	2-3	2-3	
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色					
		staining	cotton/棉				
			silk /シルク/絹				
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性					
		alkali/アルカリ/碱性					
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向			-0.5		
		weft/ヨコ/纬向			-0.8		
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/経向					
		weft/ヨコ/纬向					
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向					
		weft/ヨコ/纬向					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向					
		weft/ヨコ/纬向					
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向	0.8				
		weft/ヨコ/纬向	0.7				
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030						

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫
NO BLEACH/漂白不可
長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。
请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。
Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.