

# TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	DC-256	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	140cm	Weight/目付/克重	215g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	J32*J21 157*90	Organization/組織/规格	poplin
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5208420010		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		#24	#11	#22	#88	#99	#92		
Light/耐光	JIS L 0842	3-4	4	4	3-4	3-4	4		
Washing/洗/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
nylon/尼龙	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	
		Wet/湿摩擦	3-4	4	3-4	2-3	2-3	4	
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性							
		alkali/アルカリ/碱性							
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 line	warp/タテ/经向						-2.5	
		weft/ヨコ/纬向						-1.5	
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向						0.0	
		weft/ヨコ/纬向						-0.2	
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/经向						12.0	
		weft/ヨコ/纬向						6.15	
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向						0.6	
		weft/ヨコ/纬向						0.8	
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030	C100%							
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original							
		after 3times washing							
		after 3times dry cleaning							

<b>Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:</b>
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫
NO BLEACH/漂白不可

















































