

TEST REPORT/試験報告書

GRANTEX.
FABRIC

Article No./品番/货号	CN-505W	Composition/混率/成分	77% cotton 23% nylon				
Cuttable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	214g/m2				
Density&Yarn Count /密度&番手/ 密度&纱 HS CODE/HSコード/ 海关编码	69*51 CM20//N200D/48F 52113100	Organization/組織/規格	OXFORD				

Test Items/試験項目			Classification/区分	Test Result/試験結果				
				11	13	24	89	99
Light/耐光		JIS L 0842		4	4	4	3	3-4
Washing/洗い/洗涤		JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4	4	4
			cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Dry Cleaning ドライ/干洗		JIS L 0860 B-1 Gasoline method	liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			color change/変色					
			staining/汚染/沾色					
Perspiration/汗 Alkaline アルカリ/碱性		JIS L 0848	liquid/液体					
			color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4-5
				Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4
			color change/変色		4-5	4-5	4-5	4-5
			staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4-5
				Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4	4
Rubbing/摩擦		JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4	4
			Wet/湿摩擦	3-4	3	2-3	2	1-2
Water/耐水		JIS L 0846	color change/変色					
			staining	cotton/棉				
				Nylon/ナイロン/尼龙				
Perspiration & Light 汗耐光		JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性					
			alkali/アルカリ/碱性					
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率		JIS L 1930 C4N method	warp/タテ/经向					
			weft/ヨコ/纬向					
		JIS L 0217 103 tumble	warp/タテ/经向					-3.7
			weft/ヨコ/纬向					-2.2
		JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向					
			weft/ヨコ/纬向					
Tear Strength (N) 引裂き/撕裂强度		JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/经向		34.5			
			weft/ヨコ/纬向		55.8			
Slippage Strength(mm) 縫目滑脱/滑脱		JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向		1.3			
			weft/ヨコ/纬向		2.0			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2			cotton 77.1 nylon 22.9				
Density@2.54cm		JIS L 1096 A	warp/タテ/经向					
			weft/ヨコ/纬向					
Apparent yarn count(S)		JIS L 1096 A	warp/タテ/经向					
			weft/ヨコ/纬向					
WATER REPELLENCY		JIS L 1930 C4N method	original					3*3*3
			after 3times washing					3*3*3
			after 3times dry cleaning					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DO Not Dry Clean/ドライクリーニング不可/不可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

チョークマークがつきやすいですが、スチームアイロンで消えます。NCかつ、WAXにより、染料差発生しやすい。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。WAXコーティングの為、ドライクリーニングはお避け下さい。経年劣化による風合い、色の変化が生じます。

此款面料容易产生粉笔印，用熨斗可以消除。由于是棉尼龙混纺，容易发生色差。请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。此面料①是尼龙素材，熨烫和缝制工艺贴衬时注意面料会收缩。②涂蜡加工关系，请不要用干洗洗涤，时间长了手感和颜色也会发生变化。

This is the fabric which is easy making chalk mark, but it could be erased by iron. In addition, because of nylon/cotton and wax coating, the color difference will be seen obviously. Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use. Meantime, It will happen fabric shrinkage when ironing and sticking lining during sewing because of the nylon characteristic; Besides, do not dry cleaning for wax coating, and the handfeel and colour also will change for long time.