

TEST REPORT/試験報告書

Grantex

Article No./品番/货号	MC-64	Composition/混率/成分	C 100%
Cutable With/有効幅	135cm	Weight/目付/克重	334g/sqm
/密度&番手/ 密度&纱织	32/2*21 77*170	Organization/組織	STAIN

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		1 68	2 89	3 99	4 28	5 14			
Light/耐光	JIS L 0842	3	3-4	3	4	4			
Washing/洗い/洗濯	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
			NYLON/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
		liquid/液体	3	3-4	2-3				
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	5	5		
		staining/汚染/沾色	4	4-5	4	4-5	4-5		
		liquid/液体	3	3	3				
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	5	5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			NYLON/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
				color change/変色	4-5	4-5	4-5	5	5
				staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4-5
		silk/シルク/絹丝	4-5		4-5	4	4-5	4-5	
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	3	3	3-4	4	3-4		
		Wet/湿摩擦	2	2	1-2	2	2		
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色				5	5		
		staining	cotton/棉				4-5	4-5	
			silk/シルク/絹丝				4-5	4-5	
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B	acid/酸性							
		alkali/アルカリ/碱性					4-5		
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向				-1.2			
		weft/ヨコ/纬向				-1.2			
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向							
		weft/ヨコ/纬向							
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向				-2.5			
		weft/ヨコ/纬向				-2.3			
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/经向		27.6		23.1			
		weft/ヨコ/纬向		28.1		20			
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向		0.9		0.5			
		weft/ヨコ/纬向		0.8		0.7			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030						棉100		

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。