

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	SB-85	Composition/混率/成分	C 98% PU2%
Cutable With/有効幅	125cm	Weight/目付/克重	225g/sqm
/密度&番手/密度&紗支	32*32+40D 204*82	Organization/組織	DOBBY/ドビー/提花
HS CODE/海关编码	5209390090		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		1 10	2 20	3 24	4 89	5 99		
Light/耐光	JIS L 0842	4	3-4	4	3-4	3		
Washing/洗/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4	4-5	4	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4	4-5
			NYLON/ナイロン/尼	4-5	4-5	4-5	4	4-5
			liquid/液体	4	3-4	4	4	4
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4	4-5	
		liquid/液体	4	3	3-4	4-5	4-5	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	acid/酸性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			alkaline/アルカリ/碱性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			NYLON/ナイロン/尼	4-5	4-5	4	4-5	4-5
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4	3-4	3-4	3	3-4	
		Wet/湿摩擦	3	2-3	2	2	2	
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色						
		staining	cotton/棉					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B	acid/酸性						
		alkali/アルカリ/碱性						
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 line (ライン/吊洗)	warp/タテ/経向			-1.2	-2.2	-1.8	
		weft/ヨコ/纬向			-3.3	-2.2	2.7	
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/経向						
		weft/ヨコ/纬向						
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向						
		weft/ヨコ/纬向						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向	23.0				23.0	
		weft/ヨコ/纬向	34.8				34.8	
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向	1.6				1.6	
		weft/ヨコ/纬向	1.5				1.5	
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030		Co98.3 Pu1.7				Co98.3 Pu1.7	

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.