

TEST REPORT/試験報告書

GRANTEX
F A B R I C

Article No./品番/货号	CN-248	Composition/混率/成分	C75% NY25%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	200g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/密度&紗	21S+21S*210D	Organization/組織	OXFORD
HS CODE/海关编码	5211390000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果										
		1	11	2	22	3	24	4	89	5	99	
Light/耐光	JIS L 0842			3-4	3	3	3	3	3			
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色			4-5	4-5	4-5	4	4			
		staining/汚染/沾色	cotton/棉			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			nylon/ナイロン/尼龙			4-5	4	4-5	4-5	4-5		
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色			4-5	4-5	4-5	4	4-5			
		staining/汚染/沾色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		liquid/液体			3	3	3-4	4	3-4			
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		staining/汚染/沾色	cotton/棉			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			nylon/ナイロン/尼龙			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
nylon/ナイロン/尼龙				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦			4	4	3-4	3-4	3-4			
		Wet/湿摩擦			3	2-3	2	1-2	1-2			
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色			4	4	3-4	3	3-4			
		staining	cotton/棉			4	4	3-4	3	3-4		
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B		acid/酸性									
		alkali/アルカリ/碱性										
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向							-2.3			
		weft/ヨコ/纬向							-1.2			
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向								-0.3		
		weft/ヨコ/纬向								-0.3		
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向			19.6							
		weft/ヨコ/纬向			14.7							
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向			1.2							
		weft/ヨコ/纬向			1.0							
WATER REPELLENCY	origianl							3.33				
	after 3times washing							3.33				
	cleaning							3.33				
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030	COTTON 75.4% NYLON 24.6%										

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可
長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますので ご着用の際には、十分ご注意ください。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。
请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。由于此面料的特性，①会因为水/汗摩擦，而掉色，穿着时请注意。②此面料是尼龙混，熨烫和缝制工艺贴衬时注意面料会收缩。③时间久了，防水功能也会变弱，但用低温的垫布用熨斗和用吹风机的中风温度弄下又会恢复了。
Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. The fabric has the following characteristics, ① It will happen colour fading due to water, perspiration, rubbing; ② It will happen fabric shrinkage when ironing and sticking lining during sewing because of the nylon characteristic; ③ DWR function will become weak for long time, while it could be back by using cool iron or dryer, pls more attention.