

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	MC-34-OL	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	201
/密度&番手/ 密度&纱 织	21*21+SB30 112*79	Organization/組織	SATIN
HS CODE/海关编码	5209390090		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果				
		1 63	2 88			
Light/耐光	JIS L 0842	4	4			
Washing/洗/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	3-4	4		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	
			nylon/ナイロン/尼龙	4	4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色				
		staining/汚染/沾色				
		liquid/液体				
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	
			nylon/ナイロン/尼龙	4	4	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	
nylon/ナイロン/尼龙	4		4			
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4	3-4		
		Wet/湿摩擦	3	2		
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色				
		staining	cotton/棉			
			nylon/ナイロン/尼龙			
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B	acid/酸性				
		alkali/アルカリ/碱性				
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向	-2.0			
		weft/ヨコ/纬向	-1.3			
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/経向				
		weft/ヨコ/纬向				
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向				
		weft/ヨコ/纬向				
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向	21.8			
		weft/ヨコ/纬向	19.4			
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向	2.3			
		weft/ヨコ/纬向	2.2			
repellency	orginal					
	after 3 times washing					
	after 10 times washing					
	cleaning cleaning					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030	CO10 0				

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH NORMAL/常温水洗/常温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DO Not Dry Clean/ドライクリーニング不可/不可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。オイルコーティングの為、ドライクリーニングはお避け下さい。経年劣化による風合い、色の変化が生じます。

请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。此款面料是涂油加工，请避开干洗，另外时间长了，手感和颜色也会发生变化。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. This fabric is finished by oil-coating, pls don't wash by dry cleaning, and the handfeel and colour will also change for long time.