

# TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	MT-109	Composition/混率/成分	P100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	130g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	75D*75D 210*110	Organization/組織/規格	TAFFETA/平織/平纹
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5407520000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		11	28	59	88	89	99		
Light/耐光	JIS L 0842	3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4		
Washing/洗/洗涤	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4	4-5	4-5	4	4
		liquid/液体	4-5	4	2	3-4	3-4	3	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体	4	3-4	2-3	3	3	3	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	3-4	4	4-5	4
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4	3-4	4	4-5	4
				color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	3-4	4	4-5	4
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4	3-4	4	4-5	4
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	
		Wet/湿摩擦	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B	acid/酸性	4	4	4	4-5	4	4	
		alkali/アルカリ/碱性	4	4	4	4-5	4	4	
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103	warp/タテ/经向	0.3						
		weft/ヨコ/纬向	0.2						
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向	0.3						
		weft/ヨコ/纬向	0.3						
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original	5.5.5						
		after 3times washing	3.3.3						
		after 3times dry cleaning	3.3.3						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/经向	31.2						
		weft/ヨコ/纬向	13.6						
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向	0.5						
		weft/ヨコ/纬向	1.2						
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030	P100%							

### Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。撥水機能保持のため、石油系ドライクリーニングをお勧めします。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。为了保持泼水功能，建议使用石油系洗衣液干洗。随着时间的流逝，防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing . It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, pls pay attention!

In order to keep the water-repellent function, it is recommended to use petroleum detergent for dry cleaning.

When the water-repellent function drops over the years,it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.