

# TEST REPORT/試験報告書

|                                   |                 |                    |             |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Article No./品番/货号                 | NC-105          | Composition/混率/成分  | C55% N45%   |
| Cutable With/有効幅                  | 148cm           | Weight/目付/克重       | 122g/sqm    |
| Density&Yarn Count<br>密度&番手/密度&纱支 | 70D*C30S 158*82 | Organization/組織/規格 | plain/平織/平纹 |
| HS CODE/HSコード/<br>海关编码            | 5210310000      |                    |             |

| Test Items/試験項目                       | Classification/区分                   | Test Result/試験結果          |                |     |       |      |     |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-----|-------|------|-----|--|--|--|
|                                       |                                     | 11                        | 24             | 89  | 99    | 100  |     |  |  |  |
| Light/耐光                              | JIS L 0842                          | color change/变色           | 3-4            | 3-4 | 4     | 4    | 3   |  |  |  |
| Washing/洗い/洗滌                         | JIS L 0844 A-2                      | staining/汚染/沾色            | 4-5            | 4-5 | 4     | 4-5  |     |  |  |  |
|                                       |                                     | cotton/棉                  | 4-5            | 4-5 | 4-5   | 4-5  |     |  |  |  |
|                                       |                                     | liquid/液体                 | 4-5            | 4-5 | 4-5   | 4-5  |     |  |  |  |
| Dry Cleaning<br>ドライ/干洗                | JIS L 0860 A-1                      | color change/变色           | 4-5            | 4-5 | 4-5   | 4-5  |     |  |  |  |
|                                       |                                     | staining/汚染/沾色            | 4-5            | 4-5 | 4-5   | 4-5  |     |  |  |  |
|                                       |                                     | liquid/液体                 |                |     |       |      |     |  |  |  |
| Perspiration/汗                        | JIS L 0848                          | color change/变色           | 4-5            | 4-5 | 4-5   | 4-5  |     |  |  |  |
|                                       |                                     | staining/汚染/沾色            | cotton/棉       | 4-5 | 4-5   | 4-5  | 4-5 |  |  |  |
|                                       |                                     |                           | silk/シルク/絹     | 4-5 | 4-5   | 4-5  | 4-5 |  |  |  |
|                                       |                                     | staining/汚染/沾色            | cotton/棉       | 4-5 | 4-5   | 4-5  | 4-5 |  |  |  |
| silk/シルク/絹                            | 4-5                                 |                           | 4-5            | 4   | 4-5   |      |     |  |  |  |
| Rubbing/摩擦                            | JIS L 0849 TYPE2                    | Dry/乾摩擦/干摩擦               | 5              | 4-5 | 4-5   | 4    |     |  |  |  |
|                                       |                                     | Wet/湿摩擦                   | 3-4            | 2-3 | 2     | 2    |     |  |  |  |
| Perspiration & Light<br>汗耐光           | S L 0888 B acid & alk               | acid/酸性                   |                |     |       |      | 4   |  |  |  |
|                                       |                                     | alkali/アルカリ/碱性            |                |     |       |      | 4   |  |  |  |
| Demensional Change<br>(%)<br>寸法变化率/缩率 | JIS L 0217 103 tumble<br>(タンブラー/烘干) | warp/タテ/经向                |                |     |       | -0.5 |     |  |  |  |
|                                       |                                     | weft/ヨコ/纬向                |                |     |       | -0.3 |     |  |  |  |
|                                       | JIS L 1096 H-2<br>(プレス/熨烫)          | warp/タテ/经向                |                |     |       |      |     |  |  |  |
|                                       |                                     | weft/ヨコ/纬向                |                |     |       |      |     |  |  |  |
|                                       | JIS L 1096 J-1<br>(タンブラー/烘干)        | warp/タテ/经向                |                |     |       |      |     |  |  |  |
|                                       |                                     | weft/ヨコ/纬向                |                |     |       |      |     |  |  |  |
| Tear Strenght (N)<br>引裂き/撕裂强度         | JIS L1096 D METHOD                  | warp/タテ/经向                |                |     | 10.0  |      |     |  |  |  |
|                                       |                                     | weft/ヨコ/纬向                |                |     | 7.88  |      |     |  |  |  |
| Strenght(mm)<br>縫目滑脱/滑脱               | LOADING ON<br>117.7N                | warp/タテ/经向                |                |     | 0.6   |      |     |  |  |  |
|                                       |                                     | weft/ヨコ/纬向                |                |     | 0.9   |      |     |  |  |  |
| Fiber Composition<br>混率/成份            | JIS L 1030-1,2                      |                           | C55.8<br>N44.2 |     |       |      |     |  |  |  |
| WATER REPELENCY                       | JIS L 1092                          | original                  |                |     | 5.5.5 |      |     |  |  |  |
|                                       |                                     | after 3times washing      |                |     | 5.5.5 |      |     |  |  |  |
|                                       |                                     | after 3times dry cleaning |                |     | 5.5.5 |      |     |  |  |  |

**Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:**

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候一定要注意。经年防水功能下降的时候，敷布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet, dry quickly after washing. It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, pls pay attention! When the water-repellent function drops over the years, it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.