

# TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	MC-506	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	220g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	CM20*SCD30 117*78	Organization/組織/規格	SATIN
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52093900		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		00 (PFD)	11	28	63	88	99	
Light/耐光	JIS L 0842	4	4	4	4	4	4	
Washing/洗いの洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1	color change/変色	5	5	5	5	5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	5	5	5	5	5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			nylon/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Alkaline アルカリ/碱性	color change/変色	5	5	5	5	5
staining/汚染/沾色	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		Wet/湿摩擦	4	3-4	4	3-4	3	
Water/耐水	JIS L 0846	color change/変色						
		staining	cotton/棉					
			silk/シルク/絹					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		alkali/アルカリ/碱性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 1930 C4N method	warp/タテ/経向	3.0					
		weft/ヨコ/緯向	-1.8					
	JIS L 1096 J-2 method	warp/タテ/経向	0.0					
		weft/ヨコ/緯向	-0.5					
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向						
		weft/ヨコ/緯向						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/経向	35.3					
		weft/ヨコ/緯向	26.7					
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向	1.1					
		weft/ヨコ/緯向	1.1					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030		C100%					
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original						
		after 3times washing						
		after 3times dry cleaning						

<b>Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:</b>
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸泡在水里以及潮湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣物分开洗涤。衣物潮湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.